

PL

- Wyroby artystyczne będące rękodziełem są przeznaczone do wykładania ścian tylko wewnątrz budynków.
- Inseto szklane stanowi odrębny element dekoracyjny, a jego motyw graficzny nie kontynuuje się.
- Listwa szklana posiada unikalny wzór, zawarty na niej graficzny motyw, będący rękodziełem jest niepowtarzalny.
- Zaokrąglenia i pofalowania krawędzi wynikają ze struktury szkła i są efektem zamierzonym.
- W przypadku dekoracji szklanych mogą występować drobne przesunięcia grafiki do 2mm.
- Efekt zmiany koloru pod wpływem kąta padania światła, drobne różnice w strukturze są efektami zamierzonymi.
- Nie należy montować bez zastosowania fugi, szczególnie w przypadku łączenia dekoracji szklanych z płytkami rektyfikowanymi.
- Do fugowania nie należy używać fug gruboziarnistych. W trakcie fugowania zabezpieczyć powierzchnię dekoracji, np. taśmą.
- Do mycia dekoracji nie należy stosować płynów oraz innych materiałów agresywnych, gruboziarnistych, itp. mogących zniszczyć powierzchnię dekoracji.
- Listwy należy chronić przed uszkodzeniami zarówno strony licowej jak i strony montażowej.
- Palety składać na równym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Nie należy piętrować palet.

**Uwaga! Wyroby ceramiczne specjalne- szkło artystyczne.**

**WYRÓB NALEŻY MONTOWAĆ STOSUJĄC KLEJE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH.**

Przed ułożeniem należy sprawdzić jakość powierzchni, wymiary, odcienie, poprzez porównanie wyrobów z różnych kartonów.

**PO ZAMONTOWANIU WYROBÓW REKLAMACJE ODNOŚZĄCE SIĘ DO TYCH POZYCJI NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.**

#### UWAGA SZKŁO

Właściwości	Wartość deklarowana przez producenta						Podstawa oznaczenia	
	Długość boku l wyrobu (cm)							
	l≤5	5<l≤7	7<l≤20	20<l≤40	40<l≤60	l>60		
Długość i szerokość	±2,0[%]	±1,5[%]	±0,5[%]	±0,3[%]	±0,2[%]	±0,15[%]	EN ISO 10545-2	
Grubość	≤8mm	+5[%]	+5[%]	+5[%]	+5[%]	+5[%]	EN ISO 10545-2	
		-10[%]	-10[%]	-10[%]	-10[%]	-10[%]	EN ISO 10545-2	
	≥8mm	+3[%]	+3[%]	+3[%]	+3[%]	+3[%]	EN ISO 10545-2	
		-8[%]	-8[%]	-8[%]	-8[%]	-8[%]	EN ISO 10545-2	
Krzywizna boków	±2,0[%]	±1,5[%]	±0,5[%]	±0,3[%]	±0,2[%]	±0,15[%]	EN ISO 10545-2	
Plaskość powierzchni	Krzywizna środka	+2,0[%]	+1,5[%]	+0,5[%]	+0,3[%]	+0,2[%]	+0,15[%]	EN ISO 10545-2
Jakość powierzchni	Minimum 95% płytek i/lub dekoracji szklanych nie powinno mieć widocznych wad.						EN ISO 10545-2	
Nasiąkliwość wodna	E≤0,5%						EN ISO 10545-3	
Siła łamiąca	≥1300 [N]						EN ISO 10545-4	
Wytrzymałość na zginanie	≥35 [N/mm <sup>2</sup> ]						EN ISO 10545-4	
Odporność na pęknięcia włoskowate	Odporne						EN ISO 10545-11	
Odporność na środki domowego użytku	Minimum GB						EN ISO 10545-13	
Odporność na plamienie	Minimum 3 klasa						EN ISO 10545-14	

V1/2013.05.01

